LÍNEA SEGURIDAD POLARIZADA

FILM SEGURIDAD 8/MIL 70%

INFORMACIÓN TÉCNICA	
TOTAL DE ENERGÍA SOLAR RECHAZADA	**25,0%**
RECHAZO DE RAYOS ULTRA VIOLETA (U.V.)	99,0%
RECHAZO RAYOS INFRAROJOS (I.R.)	16,0%
ENERGÍA SOLAR	
TRANSMITIDA	68,0%
RECHAZADA	7,0%
ABSORBIDA	23,0%
LUZ VISIBLE	
TRANSMITIDA	70,0%
REFLEJADA EXTERIOR	7,0%
PROPIEDADES	
ESPESOR DEL FILM	8/Mil - 200 micras
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	25.000 PSI
RESISTENCIA A LA ROTURA	175 Libras por Pulgada (ancho)
FABRICACIÓN 100% U.S.A.	
GARANTÍA DE FÁBRICA 5 AÑOS.	

APLICACIÓN INTERIOR EN:
Vidrios Arquitectónicos

Vidrio Cocido hasta 9 mm espesor
Vidrio Templado

* Todos los vidrios tienen restricción en sus tamaños para poder instalar el film.

Contraindicaciones
Material no apto para doble panel
Material no apto para tripe panel
Material no apto para vidrio laminado
Material no apto para vidrios tinteados y/o espejados

IMAGEN REFERENCIAL DE LA APARIENCIA DESDE EL EXTERIOR

BENEFICIOS:
Protege la Piel de los Rayos U.V.
Efecto vidrio oscuro no espejado durante el día.
Otorga privacidad e imagen moderna por el exterior
Reducción del calor que ingresa por las ventanas
Mantiene los fragmentos del vidrio pegados al film.
Ayuda a proteger a las personas ante accidentes o actos delictuales.
Protege los muebles, tapices, etc. al bloquear los rayos I.R. y U.V.

* La Informacion técnica es producto de los resultados que se obtuvieron aplicando el film en un vidrio incoloro, monolitico de 3 mm. Las pruebas, equipos y métodos están de acuerdo con las normas de la National Fenestration Rating Council (NFRC). El rechazo de los Rayos I.R. están basados en la transmisión promedio desde 780 - 2500 mm. Los resultados de rendimiento están sujetos a las variaciones dentro de los estandares de la industria. Estos datos se brindan únicamente con fines informativos y no deben ser considerados como parte de cualquier negocio o transacción que involucre a Unifilm Chile Ltda.

www.unifilm.cl
contacto@unifilm.cl